

Ej

Prov nr 5.

Provet tillvarataget den 11/7 1946 vid Skogskyrkogården, Enskede.

Provet inkommet till FOA, 1, den 12/7 1946.

Ej åtföljt av skrivelse.

Provet utgöres av ett knytnävsstort stycke, bestående av en slaggartad massa i kontakt med ett stycke av i huvudsak parallellipipedisk form av ett skiktat ljugult material.

Okulär besiktning:

Närmare granskning av provet visade rottrådar inväxta i provets håligheter och vid klyvning av det skiktade materialet visade sig även här rottrådar inväxta på flera cm djup i springorna.

Vid samtal med Bergs.ing. Holger Pettersson, Metallografiska institutet, gjorde han ett bestämt uttalande, att det skiktade materialet var ett serpentinmineral, som utsatts för hög temperatur. Det antogs, att provstycket utgjordes av ett stycke härrörande från en sönderbränd täljstenskamin.