

Prov nr 13.

Provet tillvarataget den 18/7 1946 i Löre, Glanshammar.

Provet inkommet till FOA, 1 den 25/7 1946.

Åtföljt av följande skrivelse:

"Vid 10-tiden torsdagen den 18 juli 1946 anmälde stenarbetaren Hugo Rydén, Löre, Glanshammar, per telefon, att ett par slaggbitar under natten slagit ner på hans gård och att bitarna tydligen varit heta vid nerslaget, enär gräset närmast omkring blivit avbränt. Omedelbart efter erhållen anmälan inställde sig under-tecknad vid fyndplatsen, där tvenne mindre slaggliggande bitar befanns ligga i omedelbar närhet av varandra. Ett område cirka 13 x 13 centimeter var avbränt från gräs och inom brandområdet låg en massa mindre slaggbitar och sotflakor. Cirka 10 centimeter från det avbrända områdets utkant påträffades 4 st trästicker, närmast liknande tändsticker, varav tändsatsen avbrutits. Samtliga föremål omhändertogs."

På förpackningen följande anteckning:

"Innehållet påträffat 18/7 1946 i Löre, Glanshammar och tillvarataget av fjärdingsman K.G. Jernwall, Glanshammar."

Provet utgjordes av 2 oregelbundet formade stycken av cirka 20 g vikt och dessutom ett stort antal mindre partiklar om cirka $\frac{1}{2}$ -2 g vikt. De större styckena utgjordes av en brunsvart porig grundmassa, fastsintad på sin ena sida vid fin sand. På styckena fanns här och var ett smält skikt i droppform av mera metallisk karaktär.

Vid bearbetning med fil visade sig grundmassan vara ganska hård men spröd och gav en gråsvart icke metallglänsande yta. Det pådroppade materialet var segare och gav en silverglänsande yta. Grundmassan är icke magnetisk, däremot är de på grundmassan fastsmälta metalliska dropparna magnetiska.

Vid förvaring under vatten visade grundmaterialet ingen tendens till rostning, varemot det droppformiga materialet snabbt rostade.