

Provet utgjordes av 3 knytnävsstora stycken, varav ett tyngre troligen bestående huvudsakligen av järn och två av slaggluknande beskaffenhet. Vid sönderbrytning av det förstnämnda visade sig detta ha porig beskaffenhet. Förmodligen har det legat på fyndplatsen under längre tid, då rost hade trängt in på flera cm djup i porerna.

De slaggluknande styckena hade ett liknande utseende, som övrigt översänt slaggluknande material, t.ex. prov 4:2.

Det är därför sannolikt, att det översända provet icke kan härröra från någon rymdprojektil.