

sandning.

Den rödbruna biten av organiskt material avger vid upphettning en typisk lukt av bränt fett. En färsk snittyta av provet avger en lukt, som tydligt påminner om linolja. Även ett eterextrakt av provet avger denna lukt. Kvalitativ analys av askan med avseende på kalcium gav positivt utslag. Askan löser sig i syror under kolsyreutveckling, vilket tyder på närvaro av krita. Alla tecken tyda på att provet utgöres av ett stycke torkat kitt eller en torkad färgklump.